

OMNIGUARD AC

LEVITYS

tai telalla



Väliaikainen, irrotettava suojamuovi, jolla on korroosionkestävyyssominaisuuksia. Käytetään korroosiota aiheuttavien herkkien materiaalien, kuten teräspintojen, suojaamiseen korkeapaineruiskulla tai telalla.



TUOTEKUVAUS

OMNIGUARD AC on vesipohjainen, käyttövalmis neste, joka perustuu muunneltuihin luonnonhartseihin. Neste levitetään ilmattomalla ruiskulla tai pitkäkarvaisella telalla. Se kuivuu nopeasti irrottavaksi, joustavaksi suojakalvoksi tuotteille, jotka vaativat korroosionkestävyyssominaisuuksia. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Vältä seisovaa vettä.

HYÖDYT

- » Säästää rahaa: tehokas suoja korroosiota vastaan.
- » Säästää aikaa: helppo ja nopea levitys ruiskulla tai telalla
- » Ei sisällä liuottimia
- » Sekä sisä- että ulkokäyttöön, lyhyt- ja pitkäaikaiskäyttöön..
- » OMNIGUARD AC suojamuovi ei irtoa tuulessa

KÄYTTÖ

Ennen käytön aloittamista:

- » Kokeile pienelle alueelle maalitelalle; irrota kolmen päivän kuluttua ja arvioi..
- » Teippaa ilmastointikanavat yms.

OmniguardACon käyttövalmis. Ravista nesteen tasaamiseksi; älä lisää liuottimia tai vettä.

Käyttö:

- » Minimivaatimus:T:>5°C;kuiva pinta; älä levitä sateella tai jos sadetta on odotettavissa 24 tunnin sisällä levityksestä..
- » Sopivan ruiskun löytämiseksi ota yhteyttä info@betton.fi
- » Levitä tarpeeksi paksu kerros OMNIGUARD AC:tä varmistaaksesi, että suojamuovi irtoaa helposti ja suojaa kunnolla: minimi 0,6 kg/m². Tarkista levityksen paksuus märkäkalvomittarilla. Mikäli vahinkojen riski on suuri, levitä 1 kg/m² tai 1000 mikronia kahdessa
- » Jos levität tuotteen telalle, käytä pitkäkarvaista telaa ja levitä aina kaksi kerrosta; toinen kerros sen jälkeen, kun ensimmäinen ei enää ole tahmea.
- » Lämpötilasta, ilmankosteudesta, ilmastoinnista sekä levityksen paksuudesta riippuen, suojamuovin pinta on tarttumaton 0,5-8 tunnin sisällä levityksen jälkeen.; koko kuivumisaika on 4-48 tuntia ja sen aikana tuote ei saa olla kontaktissa sateen tai veden kanssa eikä alle 5°C lämpötilassa.



www.betton.fi

Etelä-Suomi
0400 499096

Keski-Suomi
050 4090094

Oulu ja Lapin Lääni
0400 581146

Länsi-Suomi
0400 275274

KOULUTUS
juha.tamminen@betton.fi
0400 461409

OMNIGUARD AC

LEVITYS

tai telalla

maalipensselillä

ruiskulla

TEKNISET TIEDOT

- » Jos tuote levitetään sisätiloissa, tulee riittävä ilmastointi varmistaa.
- » Puhdistus: heti käytön jälkeen vedellä.
- » Irrota OMNIGURAD AC suojamuovi kuten muovinen kalvo; kalvoa ei voi käyttää myöhemmin uudelleen.

- » Ulkonäkö: valkoinen; lähes läpinäkyvä kuivumisen jälkeen
- » Menekki: minimi 0,6 kg/m² (suuntaa antava)
- » Tiheys : +/- 0,95 kg / L;
- » Suojamuovin ominaisuudet: lähes läpinäkyvä, joustava, kestävä, korroosiota estäviä ominaisuuksia
- » Säänkestävä: 4-48h jälkeen (riippuen lämpötilasta, pintamateriaalista sekä kerroksen paksuudesta)
- » Varastointi: 5 – 20 °C; pidä poissa suorasta auringonvalosta;
- » Säilyvyys: 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä alkuperäispakkauksessa.

TUOTESERTIFIKAATIT

- » UV ja säänkesto. (laboratorio SHR - EN ISO 1674-3:2013 mukaan)
- » Testin tyyppi ja päiväys: suolasumutesti 120 h (22.05.2017) – Laboratorio CORI

PAKKAUS

- 6kg astia - lava: 64 x 6 kg (eurolava)
- 10kg astia - lava: 44 x 10 kg (eurolava)
- 120kg tynnyri – lava: 3 x 120kg (eurolava);

TURVALLISUUS

Tutustu käyttöturvatieloteeseen ennen levitystä. Silmäsuojaimien, kasvomaskin, hansikkaiden ja suojavaatteiden käyttöä suositellaan. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee kylmällä vedellä 10 min ajan ja ota yhteys lääkäriin.

EXTRA

- » Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja OMNIGUARD AC:stä. Tarjoamme myös lisätukea sivustollamme.
- » HEVADEX:iä ei voida pitää vastuussa vahingoista, tuotteiden pinnoilla, jotka on suojattu OMNIGUARD AC suojamuovia käyttäen.

Päiväys: 30/05/2017

Kaikki informaatio on annettu hyvässä tarkoituksessa ilman erillistä takuuta. Tuotteen käyttö ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä on asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet valmistetaan aina noudattaen erillistä laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö viimeisimmästä teknisestä tiedotteesta. (24.5.2017; versio 1; PR)



www.betton.fi

Etelä-Suomi
0400 499096

Keski-Suomi
050 4090094

Oulu ja Lapin Lääni
0400 581146

Länsi-Suomi
0400 275274

KOULUTUS
juha.tamminen@betton.fi
0400 461409

Pag. 2/2